





深圳市键键通科技有限公司

技术数据表

结构:



50 μ m透明面膜

125 μ m使用层层

75 μ m哑白色离型膜

性能:

项目	单位	公差 目标值	测试方法
外观		表面磨砂、无杂质、无划痕	目视
面膜厚度	μ m	50 $\pm$ 2	ASTM - D3652
底膜	μ m	75 $\pm$ 2	
使用层厚度	μ m	125 $\pm$ 5	
使用层 180° 剥离力	g/in	600-1000g	ASTM - D3330
工作温度		-10 $\sim$ 60 $^{\circ}$ C	

特点:

- 粘性稳定、吸附性强、磨砂效果佳、耐候性佳、高温高湿无残留
T=55 $^{\circ}$ C RH=90% 72H 无残留

保质期:

- 常温、相对湿度<65%的条件下, 自生产日起的使用期限控制在 6 个月以内;
- 过期后必须重新测试方可使用;

Shen Zhen Jian Jian Tong Technology CO.LTD

<http://www.szjzt.com>

地址: 深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙二路阳光科技园A栋二楼 电话0755-89648893-622