

山东康友光电科技股份有限公司  
SHANDONG KANGYOU GLASS MATERIAL CO., LTD.

玻璃牌号 NAME & CODE		玻璃参数 PARAMETER			
颜色玻璃 COLORED CRYSTAL GLASS		密度 $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	转变温度 Tg °C	软化温度 Tf °C	$\alpha \cdot 10^{-7}$ (20-300°C)
KY01	粉色 PINK	2.617	546	600	95.2
KY02	紫色 PURPLE	2.579	543	593	97.5
KY03	浅蓝 LIGHT BLUE	2.586	545	599	98.7
KY04	蓝色 BLUE	2.569	546	599	93.8
KY05	天蓝 SKY BLUE	2.56	540	595	92.3
KY06	绿色 GREEN	2.585	548	589	92.1
KY07	浅棕 LIGHT BROWN	2.59	560	610	92.2
KY08	黑色 BLACK	2.598	560	605	86.2
KY09	白色 COLORLESS	2.578	534	586	99
KY10	琥珀 AMBER	2.699	576	623	91.44
KY11	酒红 WINE RED	2.63	550	605	95.5
KY12	玉白 JADE WHITE	2.593	496	564	102.56
KY13	金黄 GOLDEN	2.619	561	608	91.05
KY14	灰色 GREY	2.57	547	596	95.39
KY15	棕色 BROWN	2.609	556	609	92.47
KY16	苹果绿 APPLE GREEN	2.567	540	597	92.84
KY17	玉黄 JADE YELLOW	2.51	491	553	99.24
KY18	香槟 CHAMPAGNE	2.623	563	608	88.78
彩宝玻璃 COLORED IMITATION GEMS					
KY19	蓝宝石 SAPPHIRE	2.6	546	596	92.97
KY20	桃红 PEACHPUFF	2.652	560	610	90.07
KY21	紫罗兰 VIOLET	2.816	564	620	97
KY22	金香槟 GOLD CHAMPAGNE	2.925	552	596	87.43
KY23	水莲红 PADARADSCHA <b>LEAD</b>	3.47	不可热加工 Non-hot Working		
KY24	白蛋白 WHITE OPAL	2.559	不可热加工 Non-hot Working		
KY25	粉蛋白 PINK OPAL	2.594	不可热加工 Non-hot Working		
KY26	蓝钻石 ZIRCON BLUE	2.58	550	610	94
KY27	浅蜜桃H LIGHT PEACH	2.67	570	620	91.48
KY28	玫红 ROSE RED <b>LEAD</b>	3.44	不可热加工 Non-hot Working		
KY29	紫丁香 LILAC	2.78	570	617	94
KY30	绿蛋白 GREEN OPAL	2.57	不可热加工 Non-hot Working		
KY31	蓝蛋白 BLUE OPAL	2.68	不可热加工 Non-hot Working		
KY32	大红 RED	2.64	不可热加工 Non-hot Working		
KY33	墨蓝 BLUE INK	2.61	552	608	95.2
KY34	浅墨蓝 LIGHT BLUE INK	2.6	555	601	92.5
KY35	浅松柏绿 LIGHT PINE GREEN	2.58	543	593	94.57
KY36	嫩绿 PEAK GREEN	2.576	540	600	93.8
KY37	彩蓝 INDICOLITE	2.58	552	600	93.9
KY38	浅彩蓝 LIGHT INDICOLITE	2.58	551	602	95
KY39	浅黄水晶 LIGHT COLORRADO TOPAZ	2.66	572	623	89.1
KY40	藕荷紫 TANZANITE	2.54	557	608	89.1
KY41	黑钻石 BLACK DIAMOND	2.58	548	598	96.19
KY42	松柏绿 PINE GREEN	2.58	543	593	94.57
KY43	祖母绿 EMERALD	2.6	555	605	95.3

山东康友光电科技股份有限公司  
SHANDONG KANGYOU GLASS MATERIAL CO., LTD.

玻璃牌号 NAME & CODE		玻璃参数 PARAMETER			
颜色玻璃 COLORED CRYSTAL GLASS		密度 $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	转变温度 Tg °C	软化温度 Tf °C	$\alpha \cdot 10^{-7}$ (20-300°C)
KY44	青绿色 FERN GREEN	2.59	569	615	96.83
KY45	海蓝 OCEAN BLUE	2.597	540	597	98
KY46	粉香槟 PINK CHAMPAGNE	2.578	547	600	93
KY47	深粉香槟 DEEP PINK CHAMP	2.58	545	600	93.96
KY48	加勒比蓝蛋白	2.58	不可热加工 Non-hot Working		
KY49	翠绿 VIRIDIS	2.57	540	596	94.1
KY50	浅湖蓝 LIGHT LAKE BLUE	2.56	540	595	93.3
KY51	淡蓝 PALE BLUE	2.57	542	590	96.2
KY52	牛仔蓝 DANIM BLUE	2.58	545	600	95.78
KY53	黄蛋白 YELLOW OPAL	2.65	485	550	100.5
KY54	瓷黄 PORCELAIN YELLOW	2.65	485	550	100.5
KY55	宝绿 BERYL	2.57	540	595	94.27
KY56	深橄榄 DEEP OLIVE GREEN	2.58	555	610	89.3
KY57	青碧 BLUISH GREEN	2.59	545	605	92.57
KY58	露翠绿 DEW GREEN	2.58	540	610	93
KY59	浅琥珀 LIGHT AMBER	2.64	575	620	91.23
KY60	橘红蛋白 ORANGE OPAL	2.64	540	570	94.3
KY61	橘红 ORANGE	2.64	540	570	94.3
KY62	浅紫 LIGHT PURPLE	2.54	555	610	61.3
KY63	水绿 WHATER GREEN	2.56	540	595	94.8
KY64	204紫 204 PURPLE	2.55	555	605	87.64
KY65	深紫 DEEP PURPLE	2.55	555	610	89
KY66	浅黑钻石 LIGHT DIAMAND BLACK	2.57	550	600	95.88
KY68	浅桃红 LIGHT PEACHPUFF	2.65	572	622	92
KY69	伽蓝 NAVY BLUE	2.6	551	597	94.1
KY70	H-白 CASTING CLEAR	2.54	470	522	106.7

KY112	压型红 Red for Pressing	2.62	532	583	94.7
-------	----------------------	------	-----	-----	------

