

Brand	Chemical Compositions (%)							
	Mn	Si	S	P	C	Cu	Sb	Sn
		≤						
FeMo70	65~75	1.5	0.10	0.05	0.10	0.5	—	—
FeMo70Cu1	65~75	2.0	0.10	0.05	0.10	1.0	—	—
FeMo70Cu1.5	65~75	2.5	0.20	0.10	0.10	1.5	—	—
FeMo60-A	55~65	1.0	0.10	0.04	0.10	0.5	0.04	0.04
FeMo60-B	55~65	1.5	0.10	0.05	0.10	0.5	0.05	0.06
FeMo60-C	55~65	2.0	0.15	0.05	0.20	1.0	0.08	0.08
FeMo60	≥60	2.0	0.10	0.05	0.15	0.5	0.04	0.04
FeMo55-A	≥55	1.0	0.10	0.08	0.20	0.5	0.05	0.06
FeMo55-B	≥55	1.5	0.15	0.10	0.25	1.0	0.08	0.08