

东方龙
E-Dragon

东方浆纸集团
Eastern Dragon Pulp&Paper Group

生效日期
Effective Date 2022-03-01

版本
Version 2.0


特高松厚度单面涂布白卡
C1S IVORY BOARD (SUPER BULK QC1)

SHB

检测项目 Items		单位 Unit	检测方法 Test Method	偏差 Tolerance	标准 Standard				
定量 Grammage		g/m ²	GB/T451.2 ISO536	±3%	190	215	255	305	345
厚度 Thickness		µm	GB/T451.3 ISO534	±3%	265	330	415	485	555
卷筒硬度 Tabor Stiffness	MD	mN·m	GB/T22364 ISO2493	±15%	4.8	8.0	15.0	23.0	28.5
	CD	mN·m		±15%	2.4	4.0	7.0	11.0	15.0
水分 Moisture		%	GB/T452 ISO287	±1.5	7.0		7.5		
PPS 表面粗糙度-Top Surface Roughness		µm	GB/T22363 ISO8791-1	≤	1.6				
亮度 Brightness (D65/10)	正面 Top	%	GB/T7974 ISO2470-2	±3	89.0				
	背面 BACK				87.0				
光泽度 75° Gloss-Top		%	GB/T8941 ISO5254	≥	45				
CD 耐折度 Folding Strength		Times	GB/T457 ISO5626	≥	15				
印刷表面强度 IGT Picking-Top		m/s	GB/T22365 ISO3783	≥	1.3				
层间结合强度 Ply Bond		J/m ²	GB/T26203 TAPP1569	≥	130				
正面吸水 Cobb-Top(60s)		g/m ²	GB/T1540 ISO535	≤	60				

检测条件 Testing Condition:

温度 Temperature: (23±1) °C/相对湿度 Relative Humidity: (50±2) %



- ① 正面三道利刀涂布 Surface blade coated
- ② 面层 Top Layer, LDK+MBKP
- ③ 芯层 Middle Layer, SCMP
- ④ 底层 Bottom Layer, LDK+MBKP
- ⑤ 背面一道利刀涂布 Back blade coated

产品特点 Product Characteristics:

超高松厚度社会卡, 普通包装用途, 硬度高, 平整性好, 轻量化, 适合高速胶印。

Super high bulk FBK, general box packaging purpose, high Stiffness, good flatness, Lightweight, can be fit for high-speed offset.