



宁波今山新材料有限公司

地址：宁波市海曙区集士港镇科盛路 88 号
网址：www.china-polyimide.com 邮箱：cenpi@china-polyimide.com
电话:0574-88395346 传真:0574-88395306

BLSF25 性能参数表

序号 No.	型号 Type Item 检验项目	BLSF25	测试方法 Test Method
1	外观 Appearance	单面哑黑，极性有机溶剂溶解不变黄	目视
2	厚度 Thickness	30±3 μm	ASTM D374
3	拉伸强度 Tensile Strength	纵 MD ≥160Mpa	ASTM D882
		横 TD ≥140 Mpa	
4	断裂伸长率 Elongation	纵 MD ≥55 %	
		横 TD ≥65 %	
5	弹性模量（MD） Modulus Of Elasticity	≥2.6	ASTM D882
6	表面电阻 Surface Resistivity	≥1.0×10 ¹² Ω	ASTM D257
7	绝缘强度 Dielectric Strength	≥170 KV/mm	ASTM D149
8	光泽度 Glossness	<5.0 Gu	ASTM D523
9	耐温性 Operating Temperature	短期 400℃ 30 分钟，长期 260℃ Short-term 400℃, 260℃ for a long time	ASTM D5213

声明:

- 在使用之前请做相关测试，避免未知风险对制成造成影响。
- 技术文件以工厂现行条款为准，如有更改，恕不另行通知。